

Producto:

2.1

DURACON "F" CON CEMENTO

MODO DE EMPLEO

1. DURACON "F" CON CEMENTO viene listo para usarse.
2. Una vez nivelado el piso de concreto allánese con plana de madera.
3. Espolvoréese la mitad del material a aplicar.
4. allánese con plana de madera.
5. Espolvoréese el resto de la mezcla.
6. Repítase el allanado del inciso 4.
7. Púlase con llana manual o metálica.
8. Termíñese con acabado pulido o rugoso.
9. Cúrese adecuadamente.

DEFINICIÓN

Endurecedor metálico para pisos de concreto listo para usar.

DESCRIPCIÓN

DURACON "F" CON CEMENTO es un agregado metálico libre de grasas, aceites y materiales extraños, con una granulometría controlada el cual permite una mejor penetración del agregado metálico en el concreto.

CARACTERÍSTICAS

La superficie de pisos tratados con DURACON "F" CON CEMENTO funciona como una coraza de hierro con gran resistencia al desgaste por abrasión y un aumento notable de la resistencia al impacto, características que generan una mayor duración. Otras ventajas: elimina la absorción de grasas y aceites, aumenta la vida del piso, evita el desprendimiento de polvo y facilita la limpieza.

APLICACIONES

DURACON "F" CON CEMENTO se usa en todos aquellos pisos de concreto sometidos a un tránsito intenso de carros con llantas metálicas o de hule duro, montacargas, personas, etc. También cuando se tengan impactos en el mismo, como es el caso de plantas industriales, talleres, almacenes, terminales, escuelas, andenes, etc.

RENDIMIENTO

DURACON "F" CON CEMENTO se puede usar desde 1.5 hasta 6 kg/mt² dependiendo de la intensidad de tráfico del piso por tratar.

PRESENTACIÓN

Se suministra en sacos con 50 Kg. en color natural.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia:	Polvo color cemento y rebaba café
Densidad NOM- C73-1983:	3,600 a 4000 Kg/mt ³
Absorción AST-C-128-88:	2%
Temperatura de fusión:	930 °C
Ingredientes:	Material ferroso y Cemento
Olor:	Cemento.
Resistencia a la compresión:	250-300 Kg/cm ²
Conservación:	1 año en envase cerrado

PRECAUCIONES

Evitar oxidantes fuertes y solventes, no exponer el material a humedad excesiva.

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.

Al emplear el producto utilizar lentes protectores, mascarilla protectora a polvos y guantes si se tiene contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando este usand el producto.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.