

Producto:

7.1

## EPOXICON

### DEFINICIÓN

Adhesivo epóxico para restauración.

### DESCRIPCIÓN

**EPOXICON** es una resina epóxica de consistencia espesa color ámbar que se presenta en dos componentes A y B.

### CARACTERÍSTICAS

**EPOXICON** tiene una extraordinaria resistencia a los esfuerzos mecánicos de tensión, compresión, flexión y torsión. Es inalterable a los agentes atmosféricos, erosión, solventes, álcalis, ácidos, etc.

### APLICACIONES

Se emplea principalmente como adhesivo en la restauración de concretos aparentes y miembros estructurales. También en madera.

### RENDIMIENTO

El rendimiento aproximado de **EPOXICON** es de 880 cm<sup>3</sup>/ Kg.

### PRESENTACIÓN

**EPOXICON** se presenta en envases de 1 Kg, que equivalen a 0.88L.

Parte A = 810 gr.

Parte B = 190 gr.

### DATOS TÉCNICOS

Prueba	Unidades	Valores Promedio
Densidad P/A	g/mL	1.16
Viscosidad P/A	cp	11000 a 14000
Sólidos No Volátiles P/A	%	100
Densidad P/B	g/mL	1.00+-0.02
Viscosidad P/B	cp	100
Resistencia a la compresión	Kg/cm <sup>2</sup>	1050 +- 40
Tiempo de gelado y trabajabilidad	mins.	30+-10
Curado para uso	Hrs	24
Curado Total	Días	7

### MODO DE EMPLEO

- Limpie perfectamente las superficies, dejándolas libres de polvo, grasas y humedad.
- Mezcle perfectamente los dos componentes A y B.
- Viertase sobre las partes a restaurar.
- Manténganse fijos los elementos, hasta que endurezca el adhesivo.

**NOTA:** Mezcle sólo la cantidad que se vaya a usar por un lapso de 30 minutos.

### PRECAUCIONES

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.

Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.

En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.